



PRODUCTOS
ACOLCHADOS



ACOLCHADO FOTOSELECTIVO



MAGNITUD

VALOR

UNIDADES

NORMA

Espesor

25-50 (*)

μ

ISO 4591

PROPIEDADES MECANICAS

Carga en rotura

D.M.

26

MPa

EN ISO 527

D.T.

24

MPa

EN ISO 527

Alargamiento en rotura

D.M.

350

%

EN ISO 527

D.T.

450

%

EN ISO 527

Resistencia al impacto F50

CARA

180

gr

ISO 7765

PLIEGUE

150

gr

ISO 7765

PROPIEDADES ÓPTICAS

Transmisión global de luz visible

8

%

EN 2155

Transmisión NIR

80

%

EN 13655

PROPIEDADES DE DURACION

Duración

1

Campaña (**)

Efecto
FOTOSELECTIVO

PROPIEDADES ESPECIALES

(*) Propiedades medias obtenidas en un film de 30μ.

(**) Duración en zonas con radiación de 150 Kly/año. Para condiciones diferentes, contactar con SOLPLAST S.A.



Los datos que aparecen en esta Hoja de Especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Están obtenidos en condiciones óptimas de proceso y en consecuencia pueden variar en función de dimensiones del producto, equipo extrusor, etc. SOLPLAST se reserva el derecho a modificar dichos datos en cualquier momento y sin previo aviso. Estos datos se dan con la mejor voluntad, pero dado que las circunstancias y condiciones en que esta información puede ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma.

Para cualquier otra opción consulte con nosotros en info@solplast.com