

PRODUCTOS DESINFECCIÓN QUÍMICA



SOLTIF



<u>MAGNITUD</u>	<u>VALOR</u>	<u>UNIDADES</u>	<u>NORMA</u>
<u>PROPIEDADES MECANICAS</u>			
Carga en rotura			
D.M.	35	MPa	EN ISO 527
D.T.	35	MPa	EN ISO 527
Alargamiento en rotura			
D.M.	500	%	EN ISO 527
D.T.	600	%	EN ISO 527
Tracción en punto Fluencia			
D.M.	15	Mpa	EN 13206
D.T.	15	Mpa	EN 13206
Resistencia al impacto F50			
CARA	150	gr	ISO 7765
<u>PERMEABILIDAD A DIFERENTES SUSTANCIAS (MTC)</u>			
Me Br	0	Cm/h	ASTM E2945
CLOROPICRINA	0	Cm/h	ASTM E2945
CIS 1,3-D	0	Cm/h	ASTM E2945
MITC	0	Cm/h	ASTM E2945
DMDS	0	Cm/h	ASTM E2945
Permeabilidad al O ₂	<4	Cm ³ /m ² día	ASTM D3985
<u>PROPIEDADES DE DURACION</u>			
Duración	1	Campaña (*)	

OBSERVACIONES:

- Clase 1 (EN-17098-1).
- Film diseñado para fumigación con gas.

(*) Duración en zonas con radiación de 150 Kly/año. Para condiciones diferentes, contactar con SOLPLAST S.A.



Los datos que aparecen en esta Hoja de Especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Están obtenidos en condiciones óptimas de proceso y en consecuencia pueden variar en función de dimensiones del producto, equipo extrusor, etc. SOLPLAST se reserva el derecho a modificar dichos datos en cualquier momento y sin previo aviso. Estos datos se dan con la mejor voluntad, pero dado que las circunstancias y condiciones en que esta información puede ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma.

Para cualquier otra opción consulte con nosotros en info@solplast.com