



## FILM RETRÁCTIL PARA PEPINO



### MAGNITUD

### VALOR

### UNIDADES

### NORMA

Espesor

15

μ

ISO 4591

### PROPIEDADES MECANICAS

#### Carga en rotura

D.M.

22

MPa

EN ISO 527

D.T.

15

MPa

EN ISO 527

#### Alargamiento en rotura

D.M.

300

%

EN ISO 527

D.T.

400

%

EN ISO 527

#### Resistencia al rasgado

D.M.

5.000

Gr/mm

EN 13206

D.T.

9.000

Gr/mm

EN13206

#### Resistencia al impacto F50

CARA

50

gr

ISO 7765

### PROPIEDADES ESPECIALES:

Film microperforado.



Los datos que aparecen en esta Hoja de Especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Están obtenidos en condiciones óptimas de proceso y en consecuencia pueden variar en función de dimensiones del producto, equipo extrusor, etc. SOLPLAST se reserva el derecho a modificar dichos datos en cualquier momento y sin previo aviso. Estos datos se dan con la mejor voluntad, pero dado que las circunstancias y condiciones en que esta información puede ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma.

Para cualquier otra opción consulte con nosotros en [info@solplast.com](mailto:info@solplast.com)